



崇舜股份有限公司

JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號

Add:NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551

e-mail:seachief.seachief@gmail.com / <http://www.johnson-fine.com>

C-900A80 快速 PU 樹脂

SC-900A80 快速 PU 樹脂為針對環保要求而開發之無溶劑無污染的環保材料，並且提供快速簡易施工之工法，材料凝膠速度快，可低溫固化，硬度高、韌性好，耐老化、防腐蝕，對底材附著力好，具有優異的物理性能，提供被塗物的表面高物性超耐磨的彈性保護膜。

特性：

- 固化速度快
- 施工簡易
- 耐磨耗性優異

用途：適用於地坪、防水塗料

性狀：

項 目	主 劑	硬化劑
外觀	各色黏稠液	微黃透明
比重	1.2±0.1	1.0±0.1
黏度(cPs)	8000±1000	1250±250
配合比	1 : 1	
可使用時間	10~20 min	
乾燥時間(指觸)	1~5 hr	
硬化時間	12~24 hr	
密度	1.15±0.10	
硬度	75~85A	

包裝：20kg/組

施工方法：將 A 劑與 B 劑依配比混合均勻後塗佈，使用工具為鏟刀。

注意事項：

1. 材料應依正確配比充分攪拌均勻，並不得添加任何溶劑及水。
2. 產品應保存於陰涼、乾燥之場所，避免陽光直接照射。
3. 陰雨、潮溼氣候或天氣相對濕度在 85% 以上時避免施工。
4. 如不慎接觸到眼睛、皮膚或吸入、食入，請用清水大量沖洗，並立即送醫急救治療。

品質符合 ISO CNS 國家標準 綠建材標章

