



崇舜股份有限公司

JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號

Add: NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551

e-mail:seachief.seachief@gmail.com / http://www.johnson-fine.com

SEA CHIEF C-823 不垂流封塞樹脂

說明

其特性為高黏度、不垂流性、高接著力之環氧樹脂，其硬化後具高物理強度，並於低溫下可施工，廣用於土木工程之混凝土水泥地面、立面、頂板、封塞、批土、蜂巢，防垂流材料。

用途及特性

- 無溶劑型塗料
- 耐水、耐有機溶劑性優
- 膏狀易施工，不易墜落
- 橋樑版箱、柱體結塊接著材

性狀

項目	主 劑	硬 化 劑
外觀	各色	微黃
黏度	膏狀	膏狀
比重	1.50±0.10	1.30±0.10
配合比	1 : 1	
可使用時間	60min	
乾燥時間(指觸)	6hr	
固成份	100%	
硬度 Shore D	80	

包裝

主劑 20kg，硬化劑 20kg

塗裝方法

镘塗

用量

參考廠商建議

注意事項

1. 材料應依正確配比充分攪拌均勻，並避免拌合好材料置於桶中過久造成聚熱反應。
2. 材料施工時須確實於反應時間內使用完畢，如有膠凝現象時不得再施作，應更換新材料使用。
3. 產品應保存於陰涼、乾燥之場所，避免陽光直接照射。
4. 陰雨、潮溼氣候或天氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。
5. 施工後應避免雨水直接沖刷，以免影響物性。

